Technisches Datenblatt | Technical data sheet

Spritzgussmasse | Injection moulding



Einsatzgebiet: Normal schlagzähe Ca/Zn stabilisierte Spritzgussfittings für den Innen– und Außeneinsatz. Application: Ca/Zn stabilized fittings with normal impact for indoor and outdoor use.

Eigenschaften Properties	Einheit Unit	Wert Value	Testmethode Test method
Density			
Vicat Erweichungstemperatur VST/B50	°C	76	ISO 306
Vicat-softing point VST/B50			
Schlagzähigkeit Charpy	kJ/m²	15	DIN 53453
Impact resistance,			
Zugfestigkeit	N/mm²	44	ISO 527
Tensile strength			
Elastizitätsmodul	N/mm²	2700	ISO 527
Elastic modulus			
Shore Härte	-	80 +/-3	ISO 7619
Shore hardness			
Schüttdichte	g/l	780	ISO 60
Bulk density			
Schmelzindex MVI (200°C/ 21,6kg)	cm³/10min	25	DIN 53735
Melt flow index			

Die vorstehenden Informationen geben wir nach bestem Wissen, aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben sind jedoch unverbindlich und begründen keine Haftung. Für Beratung, Empfehlung und Lieferung gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

This information is based on our present state of knowledge. It is given in good faith without any warranty. No liability is assumed. Our products are sold in accordance with our general conditions of sale and delivery.

West Chemie GmbH & Co. KG - Gerhard-Grün Strasse 1 - 35753 Greifenstein

